

## Kunstharz- Spachtel



### Eigenschaften

Weißer Kunstharz-Spachtel mit hoher Füll- und Deckkraft zum Glätten und Abporen von Holz, Metall und altem Putz, innen und außen. Sehr gute Haftung, schnelle und harte Durchtrocknung.

### Farbton

weiß

### Packungsgrößen

800g-Dose  
400g-Dose  
200g-Dose

### Produkt-Code

M – GP 02

### Zusammensetzung

Kunstharz-Kombination, Titandioxid, Füllstoffe.

### Untergrundvorbehandlung

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein.

### Hinweise

Durch Quellen und Schwinden des Holzes kann es im Außenbereich zu Abplatzungen kommen. Spachtelreste in Dose mit Wasser abdecken. Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C.

### Verarbeitung

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein. Rohe Nadelhölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Eisen, Stahl und alten Putz grundieren. Spachtel gleichmäßig aufziehen; tiefere Unebenheiten mehrmals spachteln. Nach Trocknung glatt schleifen. Überlackierbar mit ALBRECHT-Weiß- oder Buntlacken.

### Renovierung

Durchgeschliffene Altanstriche und aufgetretene Holzfehler mit ALBRECHT Kunstharz-Spachtel ausflecken. Wie bei Neuanstrich verfahren.

### Schluss-Anstrich

1-2-mal überlackieren mit ALBRECHT Weiß- oder Buntlacken.

### Werkzeugreinigung

Mit Terpentinersatz.

### Trocknung (20 °C)

Überlackierbar nach ca. 12 Std. Mehrere Spachtelungen am Tag möglich.

### Ergiebigkeit

ca. 300 g/m<sup>2</sup> auf rohem Holz.

### Lagerung

Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Spachtelreste mit der Folie abdecken und Dose gut verschließen.

### Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält 2-Butanonoxim, Cobaltsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**ADR:** entfällt

**WGK:** 2

### Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080409.