

## Schultafellack

### Matter kreidefester Speziallack



## Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereich</b>	Matter Spezial-Alkydharzlack für Schultafeln, Preistafeln und Tischtennisplatten, Dekorelemente aus Holz und Metall im Innenbereich. Hinweis: Nur trockene Tafeln mit bunter Kreide beschreiben, um „Geisterschrift“ zu vermeiden.
<b>Eigenschaften</b>	Aromatenfrei, geruchsarm, glatter Verlauf, hervorragende Deckkraft, nicht reflektierend, leicht zu reinigen.
<b>Farbton</b>	0611 grün, 0905 schwarz
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Dichte</b>	Ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Bindemittelart</b>	Spezial-Alkydharz
<b>Inhaltsstoffe</b>	Spezial-Alkydharz, anorganische und organische Pigmente, Schwerspat, Silikate, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.
<b>Produkt- Code</b>	M-LL 01
<b>Verpackungsgrößen</b>	375 ml, 750 ml

## Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.
<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen, Rollen.
<b>Neu-Anstrich</b>	Auf neue Tafeln aus Holz bzw. Span- und Hartfaserplatten ALBRECHT-Kunstharz-Spachtel aufziehen und abporen. Auf Holz, Eisen und Stahl ist eine Grundierung nicht erforderlich; NE-Metalle sind mit ALBRECHT-Allgrund vorzubehandeln. 1-2-mal ALBRECHT-Schultafellack unverdünnt streichen oder rollen.
<b>Renovierung</b>	Lose und spröde Lackteile entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-Anstrich verfahren.

# Technisches Merkblatt

---

<b>Verbrauch</b>	ca. 10 m <sup>2</sup> /Liter bei einem Anstrich.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchte nach ca. 1 Std. staubtrocken. Überstreichbar nach ca. 12 Std. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 10 °C. Nur trockene Tafeln mit bunter Kreide beschreiben, um „Geisterschrift“ zu vermeiden. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken, frostfrei.

## Hinweise

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kennzeichnung aus dem EG- Sicherheitsdatenblatt ersichtlich
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfall-schlüssel-Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG  
Industriestraße 24-26  
D-55120 Mainz  
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0  
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40  
[www.lack-albrecht.de](http://www.lack-albrecht.de)  
[info@lack-albrecht.de](mailto:info@lack-albrecht.de)

Technische Information Stand 08/2015