

## Holzwanrm EX

Holzschutzmittel gegen tierische Schädlinge

Für den Innenbereich



### Produktinformation

#### Anwendungsbereich

Bekämpfendes Holzschutzmittel gegen tierische Schädlinge wie Hausbock, Holzwanrm, Lyktus (Splintholzkäfer) im Innenbereich. Gleichzeitig wird ein vorbeugender Schutz vor Neubefall durch Insekten erreicht. Geeignet für alle tragenden und nicht tragenden Holzbauteile sowie Bauholz und Bauteile im Hoch- und Fertigbau, Dachgebälk, Möbel, Schnitzereien usw.

Nicht geeignet für Bienen, Treib- und Gewächshäuser. Nicht großflächig in Räumen einsetzen (max. 2-3 m<sup>2</sup>), die dem dauernden Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen. Albrecht Holzwanrm-Ex ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt.

#### Eigenschaften

- Wasserbasierend
- Für innen
- Tief eindringend
- Schnell wirksam
- Schützt gegen Neubefall
- Nach Trocknung geruchlos
- Keine Wirkstoffabgabe an die Raumluft
- Mit allen Farben, Lacken und Lasuren überstreichbar

#### Farbton

Transparent

#### Dichte

Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

#### Bindemittelart

Kunststoff-Dispersion

#### Inhaltsstoffe

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:  
Acrylatdispersion, Insektizid, Wasser, Konservierungsmittel (Methyl-/Benzyl-Isouthiazolinon). Wirkstoff: 2 g/kg Permethrin (ISO)

#### Produkt-Code

HSM-LB20

#### Gebindegrößen

375 ml, 750 ml

## Verarbeitung

<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis wie folgt vorbehandeln:
<b>Holz</b>	Alle Anstriche sind vor der Imprägnierung vollständig zu entfernen. Durch Insekten stark beschädigte Holzschichten entfernen. Verbleibende Holzteile mit einer Drahtbürste gründlich säubern.
<b>Grundanstrich</b>	<b>Holz</b> Streichen, tauchen, Bohrlochimprägnierung. Nie spritzen oder sprühen! Vor Gebrauch gut umrühren.  Mit weichem Flachpinsel 2 – 3x satt streichen. Bei befallenen Holzteilen die Insektenlöcher und Trockenrisse gründlich mit Albrecht Holzwurm EX tränken. Insektenausfluglöcher und Trockenrisse des Holzes sind besonders sorgfältig zu tränken. Bei schwer zugänglichen Stellen ist eine Bohrlochimprägnierung vorzunehmen.
<b>Schlussanstrich</b>	Eine Endbehandlung mit jeder Farbe, Lasuren oder Lack isoliert und erhöht die Wirkung
<b>Werkzeugempfehlung</b>	Für die Pinselverarbeitung spezielle Acrylpinsel (Mischung aus Synthetik- u. Naturborsten) einsetzen.
<b>Verdünnung</b>	Albrecht Holzwurm EX ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
<b>Trockenzeit</b>	Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Oberflächentrocken nach ca. 2 Std.</li><li>▪ Überstreichbar nach ca. 12 Std.</li></ul> Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 250ml/m <sup>2</sup> vorbeugend und ca. 350ml/m <sup>2</sup> bekämpfend. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr
<b>Reinigen der Werkzeuge</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Lagerung</b>	Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

## Hinweise

### Sicherheitsratschläge

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800/ 63 33 37 82. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

### BAuA Reg-Nr.

N-29913

### VOC-Sicherheitshinweis

Nicht kennzeichnungspflichtig.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 030299.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG  
Industriestraße 24-26  
D-55120 Mainz  
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0  
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40  
[www.lack-albrecht.de](http://www.lack-albrecht.de)  
info@lack-albrecht.de