

Aqua Holz-Sperrgrund Acryl Isoliergrund



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Wasserbasierender, hochdeckender Sperrgrund für Hölzer mit färbenden, wasserlöslichen Holzinhaltstoffen (Kiefer, Fichte, Lärche, Eiche) und druckimprägnierte Hölzer innen und außen.
Eigenschaften	Weißer, matter Sperrgrund. Verhindert Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und erhöht die Haftung für nachfolgende Anstriche. Wasserbasierend, geruchsarm, tropfgehemmt, wasserdampfdurchlässig. Entspricht der DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Dichte	Ca. 1,4 g/cm ³
Bindemittelart	Acrylatdispersion
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Titandioxid, Schwerspat, Silikate, Esteralkohol, Additive, Methyl- und Benzyl-Isouthiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Tel.: 00800/ 63333782.
Produkt- Code	M - GP 01
Verpackungsgrößen	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Hinweise Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: mind. +8 °C. Neue druckimprägnierte Hölzer erst nach 6 Monaten Bewitterung mit ALBRECHT Aqua-Holz-Sperrgrund streichen.
Grundanstrich	Neu-Anstrich Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Rohe Nadelhölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. ALBRECHT Aqua-Holz-Sperrgrund 2-mal unverdünnt streichen oder rollen.

Schlussbeschichtung	Renovierung Lose und spröde Altanstriche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. Durchgeschliffene Stellen wie bei Neu-Anstrich behandeln.
Verbrauch	1-2-mal ALBRECHT Aqua-Wetterschutzfarbe oder ALBRECHT Aqua-Lacken unverdünnt streichen oder rollen.
Auftragsverfahren	ca. 8 m ² /Liter bei einem Anstrich.
Verdünnung	Streichen, Rollen
Reinigung der Werkzeuge	Max. 5% mit Wasser. Verdünnen reduziert die Isolierwirkung.
Trockenzeit	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Verarbeitungstemperatur	Staubtrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar und trocken nach ca. 6 Std.
Lagerung	Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 8 °C.
	Gebinde trocken und frostfrei lagern.

Hinweise

VOC- Gehalt	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
D-55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40
www.lack-albrecht.de
info@lack-albrecht.de