

Silber-Bronze Rostschützender Metall-Effektlack



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Silberglänzende, rostschützende Aluminium-Bronze für Öfen, Dampf- und Ofenrohre, Heizkörper und Heizkessel innen und außen. Durch hohen Reflektionswert auch als „Kühlanstrich“ für Behälter und Dächer einsetzbar.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Hitzebeständig bis 400 °C,• Hervorragende Deckkraft• Rostschützend
Farbton	Silber
Glanzgrad	Glänzend
Dichte	Ca. 1,03 g/cm ³
Bindemittelart	Kohlenwasserstoffharze
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Kohlenwasserstoffharze, Aluminiumpigmente, Korrosionsschutzpigmente, Aromaten, Additive.
Produkt- Code	M - PL 03
Verpackungsgrößen	125ml, 750ml, 2,5L, 10L

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Streichen, Rollen, Tauchen, Spritzen.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen.
Schlussbeschichtung	1-2-mal ALBRECHT-Silber-Bronze aufbringen.

Technisches Merkblatt

Verbrauch	ca. 18 m ² /Liter bei einem Anstrich.
Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 30 min., überstreichbar und trocken nach ca. 6 Std. (20°C, 60% relative Luftfeuchte)
Verarbeitungstemperatur	Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C.
Lagerung	Gebinde dicht verschließen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern.

Hinweise

VOC- Gehalt	Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel- Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
D-55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40
www.lack-albrecht.de
info@lack-albrecht.de

Technische Information Stand 04/2014